



1.0324

**Uluslararası standart Sembolleri :**

DIN EN 12536: O I  
DIN 8554: G I  
ASME/AWS5.2 R 45

**Kaynatılabilecek Temel Çelikler :**

Çeşitli yapı çelikleri : St 33 - St 52St 35,  
St 35.8

**Mekanik Kalite Değerleri :**

Akma Dayanımı : > 260 Mpa  
Çekme Dayanımı: 360 - 450 Mpa  
Uzama : > % 20  
Darbe Dayanımı: > 35 J (+20 °C)

**Otojen Kaynak Teli****SA 100****Özelliği :**

Saç ve boru birleştirme kaynağında kullanılan otojen kaynak çubuğudur.  
Bu çubuktaki kaynak hareketi çok ince akıcıdır.

**Uygulama Alanları :**

Eksoz borusu , korkuluk parçaları , çelik şasi v.b.



Stok Nr.	Ürün Tanımı	Ölçü	Paket
201 010	SA 100	1,0 x 1.000 mm	10/25 kg
201 020	SA 100	2,0 x 1.000 mm	10/25 kg
201 030	SA 100	3,0 x 1.000 mm	10/25 kg
201 040	SA 100	4,0 x 1.000 mm	10/25 kg
201 050	SA 100	5,0 x 1.000 mm	10/25 kg
201 060	SA 100	6,0 x 1.000 mm	10/25 kg